BONDERITE C-MC 450

Mars 2019

PRODUIT D'ELIMINATION DES GRAFFITI

Domaine d'application :

BONDERITE C-MC 450 est un liquide légèrement épaissi, à base de solvant, conçu pour l'élimination des graffiti réalisés sur les véhicules : trains, trams, métros et autres véhicules routiers.

BONDERITE C-MC 450 est en particulier étudié pour enlever les graffiti de surfaces non poreuses comme le verre, céramique, ou surfaces peintes.
Pour une application sur des matériels synthétiques et sensibles (PVC, polycarbonates…), nous conseillons de faire un test préliminaire.

Grâce à sa composition particulière, **BONDERITE C-MC 450** adhère aux surfaces verticales.
Ceci lui permet de prolonger son action sur les surfaces à traiter et ainsi génère moins de rejet ou déchets.

BONDERITE C-MC 450 ne contient pas de solvants chlorés.

BONDERITE C-MC 450 est utilisable sans danger sur des surfaces revêtues de peintures polymérisées, même après des applications répétées et / ou prolongées.

BONDERITE C-MC 450 est formulé avec des composants non dommageables pour l'environnement.

BONDERITE C-MC 450 est très efficace pour l'élimination de tout type de graffiti et en particulier sur des graffiti bitumineux et crépi.

Caractéristiques :

Aspect à 20°C :	liquide visqueux incolore
Densité :	1.08
pH :	5.0
Viscosité :	4 à 6 Pa.s
Point d'inflammabilité >	65 °C
Stockage :	5 à 30 °C

Durée de vie : 36 mois dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière, de la chaleur et hors gel.

Mode d'emploi :

Appliquer **BONDERITE C-MC 450** pur à température ambiante avec une brosse, un pulvérisateur manuel ou un système airless, sur les graffiti à éliminer.

BONDERITE C-MC 450 peut s'appliquer plusieurs fois sur des surfaces très chargées en graffiti sans risque d'en altérer la surface.

Laisser agir **BONDERITE C-MC 450** pendant le temps nécessaire et frotter si besoin.

Cette opération est suivie d'un essuyage au chiffon puis d'un rinçage à l'eau.
Nous conseillons un nettoyage final avec une solution à 5% de BONDERITE C-MC 30110.

Eaux de rejet :

Se conformer à la législation en vigueur.

Précautions particulières :

Prière de se référer à la fiche de données de sécurité.

Saphonyx

ADDITIONAL INFORMATION
Clause de non-responsabilité
Note :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
L'information fournier dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
Les données contenues dans ce document sont fourniers à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel.**

Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.
La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques
Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Saphonyx