Adhesive Technologies

Fiche d´information produit

P3-PREVOX 5081

PRODUIT DE PROTECTION ANTICORROSION DESTINE AU STOCKAGE INTERMEDIAIRE DES PIECES MECANIQUES

Domaine d'application:

* P3-Prevox 5081 est employé pour la protection anticorrosion temporaire sur pièces acier et fonte après dégraissage.

* En cas de dégraissage dans plusieurs zones, le P3-Prevox 5081 s'ajoute dans la dernière zone.

* P3-Prevox 5081 garantit une bonne protection antirouille pour le stockage intermédiaire de pièces dans des locaux fermés où il ne se forme pas d'eau de condensation.

* P3-Prevox 5081 peut être utilisé aussi bien en immersion qu' en aspersion.

* P3-Prevox 5081 peut également être utilisé comme additif dans l'eau du contrôle de colmatage.

* P3-Prevox 5081 ne contient pas d'huile minérale.

Caractéristiques :

Composants de base :
composants de protection anticorrosion organiques

Saphonyx

Caractéristiques :

pH	:	9,5 (en solution de 10g/l en H2O)
caract. physiques	:	liquide jaune-brun
Poids spécifique-	:	1,12 g/cm3
Solubilité	:	soluble dans l'eau en toutes proportions
Formation de mousse	:	utilisé entre 20 et 80° C il ne se forme pas de mousse gênante
Stockage	:	stocker enter - 5 et + 40° C

Mode d'emploi:

Concentration :
10 - 30 g/l

Température :
20 - 80° C

Temps d'action :
30 sec. à 5 min.

Des temps de traitement plus élevés peuvent entraîner décoloration ou oxydation de métaux non-ferreux, vu que le P3-Prevox 5081 ne contient pas d'inhibiteur spéciaux pour ces métaux.

ST-Engineering :

Afin de vous procurer une application optimale, fiable et sûre, nous vous conseillons d'effectuer un contrôle et un dosage automatiques.

Notre département engineering se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire quant à votre utilisation spécifique.

Méthode d'analyse:

Prenez un échantillon du bain de 100 ml.
Ajoutez quelques gouttes de rouge neutre et titrez avec 0,5 N HCl jusqu'au virage de couleur.
Facteur de titration : 2,4 g/(l x ml)
Formule : le nombre de ml de 0,5 N HCl x 2,4 donne la concentration de P3-Prevox 5081 en g/l.

Eaux résiduaires :

Normalement la neutralisation n'est pas nécessaire.
P3-Prevox 5081 est uniquement déstiné à l'emploi industriel.

Sapmyx

N.V. Henkel Belgium S.A.

Havenlaan 16 Avenue du Port

B-1080 BRUSSEL -
BRUXELLES
Tel : (+32) 2 421 25 55

Fax: (+32) 2 421 25 99

HRB 517 356 RCB

"La manipulation des produits, leur mise en oeuvre et leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et préconisations d´emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. Les préconisations et conseils d´utilisation ci-dessus ne sont donnés qu´à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle. Nous vous prions de consulter nos Services Techniques qui sauront vous conseiller utilement sur la mise en oeuvre de nos produits, adaptée à votre cas particulier".

Revision date: 11/12/2003 Print date: 14/09/2010

Saphonyx