BONDERITE C-NE 6523-1

Nom actuel P3-VR 6523-1

Novembre 2015

NETTOYANT POUR L'INDUSTRIE DE LA TRANSFORMATION DES METAUX

Domaine d'application :

BONDERITE C-NE 6523-1 peut être utilisée dans l'industrie de la transformation des métaux, la construction de machines, l'industrie automobile, l'industrie électronique etc**…**

BONDERITE C-NE 6523-1 s'applique en Immersion,avec ou sans ultrasons.

BONDERITE C-NE 6523-1 permet d'éliminer les liquides de coupe, d'emboutissage ou de tréfilage, les résidus de meulage, de broyage et d'affutage ainsi que de pâte à polir.

BONDERITE C-NE 6523-1 permet de nettoyer des pièces en acier inoxydable, acier, cuivre, aluminium et alliages de zinc.

BONDERITE C-NE 6523-1 crée un film hydrophobe à la surface du métal, ce qui accélère le séchage lors d'une utilisation en phase finale de nettoyage.

BONDERITE C-NE 6523-1 réalise en même temps une passivation de la surface de l'acier.

Avant de réaliser un autre traitement de surface en milieu aqueux (galvanisation, phosphatation**…**), le film hydrophobe doit être retiré à l'aide d'un dégraissant alcalin.

Caractéristiques :

Composants de base :

sels d'acides organiques
tensio-actifs non ioniques
amino alcool

Propriétés :

Aspect :	liquide jaunâtre
Densité à 20 °C :	1,04
Effet moussant :	oui
pH (10 g/L) :	8,4

Utilisation :

Ajouter **BONDERITE C-NE 6523-1** à une eau préchauffée vers 40 à 50°C, et sous agitation.

La dilution de **BONDERITE C-NE 6523-1** dans une eau à une température inférieure à 25°C provoque la formation d'un gel épais.

Si un traitement de surface doit être réalisé après le nettoyage, il est nécessaire de rincer la surface de l'objet.

Concentration : 20 à 80 g/L

Temps de traitement : 5 à15 mn (immersion)
30 à 120s (ultrasons)

Température : 40 à 90°C

Remarque :

Pour le traitement du zamak, il est nécessaire d'utiliser une eau ne contenant pas de chlorures (exemple : eau déminéralisée)

Saphonyx

Méthode d'analyse :

Prélever un échantillon du bain de 50 mL et les introduire dans un erlenmeyer.
Ajouter quelques gouttes de methylorange.
Titrer avec une solution d'acide chlorhydrique 0,5 N jusqu'au virage au rouge de l'indicateur.
Soit V mL versés.

BONDERITE C-NE 6523-1 (en g/L) = V x 7,1

Matériaux :

Cuves en acier inoxydable.

Eaux résiduaires :

Les contaminants entrainés lors du processus de nettoyage nécessitent un traitement des eaux usées.

Se conformer à la législation en vigueur.

Pour éviter de rejeter un excès de solution usée, la méthode suivante peut être utilisée :

- Diluer la solution jusqu'à 5 g/L et l'amener à un pH de 5.
- Ajouter 5 à10 g/L de sulfate d'aluminium.
- Amener le pH à 8 et agiter.
- Il se forme un précipité qui peut être éliminé par filtration (microfiltration, ultrafiltration).

Précautions particulières :

Prière de se référer à la fiche de données de sécurité.

ADDITIONAL INFORMATION
Clause de non-responsabilité
Note :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
L'information fournier dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
Les données contenues dans ce document sont fourniers à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel.**

Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.
La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou

Saphonyx

compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques
Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Saphonyx