BONDERITE C-MC 11110
(élimination des voiles de ciment)

Octobre 2023

Produit de nettoyage acide pour l'élimination des efflorescences et des résidus de ciment sur la maçonnerie et pour l'élimination des différences de couleur dans le jointoiemen

Application :

BONDERITE C-MC 11110 avec sa formulation unique sans acide chlorhydrique ou phosphorique, est idéal pour l'élimination des efflorescences et du voile de ciment sur la maçonnerie, entre autres.

BONDERITE C-MC 11110 convient au nettoyage de tous les types de briques, y compris les pierres contenant du manganèse.

- Une solution pour tous les types de mortiers de brique et de jointoiement- Ne contient pas d'acide chlorhydrique ou phosphorique (également déconseillés par la KNB aux Pays-Bas).
- Liquide prêt à l'emploi ou à diluer jusqu'à 50 %, en fonction de la contamination. Application facile à l'aide d'un pinceau ou d'un équipement de pulvérisation à basse pression.
- Laisser agir pendant environ 5 à 10 minutes Rincer à l'eau claire (froide)

Propriétés :

BONDERITE C-MC 11110 est un liquide à base d'acide qui, grâce à son absence de sel et d'acide phosphorique, possède une efficacité optimale combinée à une grande sécurité pour les parties de la façade à traiter.

Ce produit n'est pas recommandé sur les matériaux calcaires tels que le marbre, la pierre bleue et le travertin. Si cela ne peut être évité, ces supports devront être soigneusement recouverts d'un ruban adhésif.

Consommation estimée : ± 1 L / 1,5 m2 (en fonction de la pollution et de la capacité d'absorption du substrat)

Paramètres

Aspect :	liquide rouge
Densité :	1,07-1,1 kg/l
Stockage :	5 - 30 °C
Stockage :	2 ans en emballage fermé

Mode d'emploi :

BONDERITE C-MC 11110 doit être appliqué sur la maçonnerie durcie en présence de coulis de ciment ou d'efflorescences. Une humidification préalable de la façade n'est pas nécessaire.

Toutefois, pour des raisons d'efficacité, cette solution ne peut être envisagée que pour les substrats très absorbants.

BONDERITE C-MC 11110 appliquer à l'aide d'une brosse ou d'un équipement de pulvérisation à basse pression et laisser pénétrer pendant 5 à 10 minutes. Si nécessaire, répéter l'opération. Après cette période de trempage, rincer la façade à l'eau claire.

Les éventuels résidus de produit sont totalement transparents et inoffensifs pour la pierre.

Lors de l'application de BONDERITE C-MC 11110 sur des bâtiments, des profilés en aluminium et/ou de la verrerie, il convient de bien rincer afin d'éliminer tous les résidus de produit.
Température idéale d'application : > 5-20 °C

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité de ce produit avant de l'appliquer.

Saphonix

N.V. Henkel Belgium S.A.

Esplanade 1
B-1020 BRUSSEL - BRUXELLES
Tel : (+32) 2 421 27 11

Les informations fournies dans cette fiche technique, y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur nos connaissances et notre expérience du produit au moment de la publication de cette fiche technique. Ce produit peut être utilisé pour une large gamme d'applications et les conditions réelles d'application et de fonctionnement dans votre environnement peuvent également différer. Henkel ne peut exercer aucun contrôle sur ce point et ne peut donc être tenu responsable de l'adéquation de notre produit aux processus de production et environnements de travail spécifiques, ainsi qu'aux applications concrètes et aux résultats dans lesquels il est utilisé par vous. Nous vous recommandons vivement de procéder à des essais préalables pour déterminer cette adéquation.
Toute responsabilité découlant des informations contenues dans la fiche technique ou résultant de toute recommandation écrite ou verbale concernant le produit concerné est exclue, à moins qu'il n'en soit expressément et sauf en cas de décès ou de en cas de décès ou de dommages corporels causés par la négligence de Henkel ou en cas d'applicabilité de d'applicabilité de la législation de la législation sur la responsabilité du fait des produits.

Dans le cas de produits fournis par Henkel Belgium N.V., Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS et Henkel France SA, veuillez noter ce qui suit :
Dans le cas où, nonobstant ce qui précède, Henkel Henkel serait tenue responsable à quelque titre que ce soit, la responsabilité de Henkel ne serait pas engagée.
nonobstant ce qui précède, la responsabilité de Henkel n'excédera jamais le montant de la livraison concernée.

Henkel Americas
+860.571.5100

Henkel Europe
+49.89.9268.0

Henkel France
+33.1.64.17.70.00

Pour plus d'informations ou pour nous contacter visiter notre site internet : www.henkel.com/industrial

SAPHONYX srl – Distributeur Premium « HENKEL ADHESIVE TECHNOLOGIES »
Avenue de la Citadelle, 70 – B-5100 JAMBES - Belgium
@mail : info@saphonyx.be - www.saphonyx.com

Saphonyx