BONDERITE M-NT 1455T

Nom actuel GRANODINE 1455 T

Juin 2013

TRAITEMENT DE CONVERSION NON CHROMIQUE, SANS RINCAGE, DE BANDES EN CONTINU.

I. Propriétés et domaine d'application:

BONDERITE M-NT 1455T est un produit de conversion non chromique, sans rinçage, applicable sur coils d'acier laminé à froid, d'acier revêtu zinc, et sur coils aluminium.

Ce traitement confère aux métaux une résistance accrue à la corrosion, et constitue une base d'accrochage améliorant l'adhérence des revêtements de finition.

II. Caractéristiques

Aspect : liquide limpide, de couleur orangée
Densité : 1,11
pH d'une solution à 1 % : environ 3

III. Concentration d'emploi:

1 à 20 % en volume de **BONDERITE M-NT 1455T**.

La concentration dépend de l'épaisseur du film humide et du poids de couche désirés.

Poids de couche:

Le poids de couche conseillé est de 2 à 8 mg/m2 de Titane.

Pour un film humide de 5 ml/m2, on obtient les poids de couche suivants:

Vol (%)	Ti (mg/m2)
3	2
7	5
14	10

Séquence opérationnelle:
1. Dégraissage alcalin
2. Rinçage chaud en débordement
3. Essorage
4. Séchage et refroidissement
5. Conversion Granodine 1455 T au roll coat
6. Séchage au four.

1. Dégraissage:
La surface du métal avant conversion doit être dépourvue de toute trace de pollution (graisse, huile, rouille, etc.).
Notre gamme complète de dégraissants est à votre disposition.

2. Rinçage:
Ce rinçage doit être en débordement continu, pour éviter toute accumulation de pollution dans ce poste.

3. Séchage:
La bande doit être sèche avant application du traitement de conversion.

4. Conversion:
La solution de **BONDERITE M-NT 1455T** doit être maintenue à une température comprise entre 20 et 40°C.
L'enduction se fait avec un chemcoater.
La bande ne doit pas être rincée après traitement.

5. Séchage:
PMT minimum : 50°C.

Information générale:

Les cuves, pompes, tuyaux, doivent être en acier inoxydable ou en acier revêtu PVC.

Saphonyx

Rejets:

Se conformer à la législation en vigueur.

IV. Précautions d'emploi :

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Nota : Pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité.

ADDITIONAL INFORMATION
Clause de non-responsabilité
Note :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
L'information fournier dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :
Les données contenues dans ce document sont fourniers à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel.**

Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.
La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques
Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

saphonyx